

Novatio Holland B.V.

Groeneweg 14 | 6041 AX | Roermond
Postbus 36 | 6040 AA | Roermond

Productinformatie Novamix+ (NVM+) 50ml, art.nr. 710014


Algemeen:

Kleefmiddel voor kunststofreparatie.
Snel hardend urethaan.

Beschrijving:

Een uit twee componenten bestaand urethaan reparatiemateriaal dat een ongelooflijke sterkte en schuurbaarheid combineert met een snelle uithardingstijd.


Gebruik:



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De Novamix+ wordt gebruikt voor niet-structurele reparaties op glasvezel, SMC, PUR, RIM, RRIM, PP, TPO, TPE, EPDM en andere automobielkunststoffen.

Opslag:



Opslaan in overeenstemming met de lokale bepalingen. Neem de waarschuwingen op het etiket in acht. Opslaan in een koele, goed geventileerde ruimte uit de buurt van onverenigbare materialen en ontstekingsbronnen. Uit de buurt van hitte en direct zonlicht bewaren. Houd het product uit de buurt van: oxiderende middelen, sterke alkaliën, sterke zuren, aminen, alcoholen en water. Verboden te roken. Toegang door onbevoegden verhinderen. Geopende containers moeten zorgvuldig opnieuw worden gesloten en rechtop worden gehouden om lekkage te voorkomen. Het product niet in het riool lozen.

Vorbereiding:



Was het te repareren gebied met zeep en warm water. Helemaal laten drogen. Om de droogtijd te versnellen, mag perslucht of warmte worden gebruikt. Breng Novatio Safety Clean (art.nr. 101043) aan op een schone, pluisvrije doek en veeg het te repareren gebied schoon. Veeg vanuit het midden van het te repareren gebied naar buiten. Veeg het gebied droog met een schone, droge doek. Schuur en reduceer het te repareren gebied volgens de aanbevelingen. Reinig het gebied opnieuw met Novatio Safety Clean. Breng een hechtingspromotor aan volgens aanbevelingen.

T 0031(0)475 – 31 81 59
F 0031(0)475 – 33 14 01

E info@novatio.nl
I www.novatio.nl

KvK 13018535
BTW NL004610088B01

IBAN NL16 RABO 0174102933
Swift/BIC RABONL2U

Mengen:



Egaliseer de patroon om alle lucht te verwijderen. Doseer een strip NVM+ (eerste keer zonder mixertip) om te controleren of het mengsel goed is, dan mixertip (art.nr. 710002) erop doen.

Toepassing:



Breng de NVM+ aan. Laat uitharden en schuur het oppervlak vervolgens. Reinig het gebied opnieuw met Novatio Safety Clean.

Afwerking:

Breng een primer aan volgens de aanbevelingen van de verffabrikant.

Technische specificaties:

Kleur	Zwart/ondoorschijnend
Fysische toestand	Vloeibaar
Vlampunt	Open kopje: > 200 °C
Relatieve dichtheid	1,32
Dampdichtheid	8,5 [Lucht = 1]
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in de volgende materialen: warm en koud water.
Verwerkingstijd	1 - 3 minuten
Schuurtijd	8 - 10 minuten
Overspuitbaar na	30 - 40 minuten
Volledige uitharding	1 uur
Inhoud en waarschuwing	Veiligheidsinformatieblad (MSDS, Material Safety Data Sheet) op verzoek beschikbaar
	Geen
VOS	Vluchtige organische stof (VOS) in navolging van de Europese richtlijn 2004/24/42/EC van 21 april 2004.

Veiligheid en hantering:

Lees vóór gebruik van onze producten alle aanwijzingen en waarschuwingen.