

Novatio Holland B.V.

Groeneweg 14 | 6041 AX | Roermond
Postbus 36 | 6040 AA | Roermond



PRODUCTINFORMATIEBLAD NOVATIO SEAL-FIX PRO BLACK POWER ART.NR. 710050

Productbeschrijving

Novatio Seal-Fix Pro Black Power is een hoogwaardige ijzersterke 1 component kit met een zeer hoge aanvangshechting op basis van MS-polymeer. In de regel is hierdoor het ondersteunen van de lijmverbinding niet meer nodig. Het product is reukloos, neutraal, siliconen en isocyaan vrij.

Toepassingen

1. Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw.
2. Voor carrosserie en metaalnaden.
3. Verlijmingen in de scheepsbouw.

Vanwege de structuur van Novatio Seal-Fix Pro Black Power is het aanbevolen om een kitpistool te gebruiken met een geschikte overbrenging.

Eigenschappen

- Oplosmiddel-, isocyaan-, en PVC vrij.
- Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsbestendigheid.
- Algemeen: goede hechting op diverse ondergronden zonder gebruik van een primer.
- Permanent elastisch bij temperaturen tussen -40°C en +120°C.
- Neutrale, reukloze en snelle uitharding.
- Verfverdraagzaam met de meeste industriële verfsystemen op zowel alkydhars-, alsook op dispersiebasis (door de grote verscheidenheid aan industriële verven wordt een verfverdraagzaamheidstest aanbevolen).
- Overschilderbaar na huidvorming (nat op nat); dit heeft geen significante invloed op de doorhardingssnelheid.

Hechting

In het algemeen vertoont Novatio Seal-Fix Pro Black Power zonder primer een goede hechting op schone, droge, stof-, en vetvrije ondergronden van aluminium, RVS, gegalvaniseerd staal, koper, messing, gepoedercoat metaal, de meeste gelakte metaalondergronden, glas, PVC, (glasvezelversterkt) polyester en gelakt hout.

Geen hechting op onbehandeld polyethyleen, polypropyleen en teflon.

Beschikbare kleuren: Zwart.

Verpakking: Kokers van 290 ml.

Veiligheid: Op verzoek is een product veiligheidsblad beschikbaar.

Garantie

Wij garanderen dat ons product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in.

T 0031(0)475 – 31 81 59
F 0031(0)475 – 33 14 01

E info@novatio.nl
I www.novatio.nl

KvK 13018535
BTW NL004610088B01

IBAN NL16 RABO 0174102933
Swift/BIC RABONL2U

Voor al onze transacties, adviezen, offertes etc. gelden onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt verstrekt.

Novatio Holland B.V.

Groeneweg 14 | 6041 AX | Roermond

Postbus 36 | 6040 AA | Roermond



Technische kenmerken

- Basisgrondstof MS Polymeer
- Uithardingsmethode luchtvochtigheid
- Soortelijke massa ca. 1,57 g/ml
- Huidvormingstijd ca. 10-12 min. (20°C/50%R.V.)
- Open tijd 10 min. (20°C/50%R.V.)
- Doorharding na 24 uur ca. 3 mm (20°C/50%R.V.)
- Shore A hardheid ca. 60 (DIN 53505)
- Volumeverandering Neen
- Trekspanning (100%) ca. 2,2 MPa (DIN 53504/ISO 37)
- Trekspanning bij breuk ca. 3,5 MPa (DIN 53504/ISO 37)
- Rek bij breuk ca. 350% (DIN 53504/ISO 37)
- Afschuifspanning ca. 3,0 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)
- Oplosmiddelgehalte 0%
- Isocyaanagehalte 0%
- Temperatuurbestendigheid -40°C tot +120°C
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C
- UV- en weersbestendigheid zeer goed

T 0031(0)475 – 31 81 59

E info@novatio.nl

KvK 13018535

IBAN NL16 RABO 0174102933

F 0031(0)475 – 33 14 01

I www.novatio.nl

BTW NL004610088B01

Swift/BIC RABONL2U

Voor al onze transacties, adviezen, offertes etc. gelden onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt verstrekt.