



Productinformatie

714011 Con Fix Pro +

Productbeschrijving:

Con fix Pro +, kracht lijm, is een oplosmiddelvrije polyurethaan lijm met een pasteuze (thixotrope) structuur. Hierdoor loopt de lijm niet uit de lijmnaden, waardoor hij toepasbaar is voor verticaal werk. De lijm hardt uit door reactie met vocht uit de ondergrond en vormt een sterke, duurzame, waterbestendige verbinding.

Toepassingen:

- Als lijm voor houten constructies.
- Verlijmen van metaal, hout, steen, beton, kunststoffen en isolatiemateriaal zoals PU schuim, PS schuim, steenwol en glaswol.
- Verlijming van sandwich constructies.

Beperkingen:

Onder meer niet geschikt voor continue water belasting. Niet verwerken beneden de +5 °C.

Voorbehandeling en afwerking:

Ondergronden dienen schoon en draagkrachtig te zijn. De lijm vanuit de koker eenzijdig aanbrengen. Voor een goede uitharding is het noodzakelijk dat minimaal één ondergrond poreus is. Bij twee niet-poreuze ondergronden is het noodzakelijk om een dunne laag water te sproeien (10 tot 20 g/m²) op een van de ondergronden of op de lijmlaag.

De lijmverhouding binnen de aangegeven open tijd sluiten.

Eventueel verschuiven van de verbinding voorkomen. Verbinding onder druk houden tot deze "handvast" is. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Beschikbare kleuren:

Beige.

Verpakking:

Kokers van 310 ml.

Veiligheid:

Een product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar.

Garantie:

Novatio Holland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Novatio Holland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.



Aansprakelijkheid:

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Typische waarden		Dimension	
Algemeen:			
Basis			polyurethaan
Aanbreng temperatuur		°C	+5 / +30
Dichtheid		g/ml	1.45
Droge stof gehalte		%	100
Open tijd		min	Ca. 15-30
Handvast na		min	Ca. 60
Eindhechting na uitharden		uur	24-48
Temperatuursbestendigheid na uitharding		°C	-30/+80
Verbruik		g/m2	400
Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport			ja
Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		maand	9
Mechanische Waarden:			
Treksterkte			
Hout		N/mm2	10
Steen		N/mm2	11
Aluminium		N/mm2	14
Specificatie:			
Europese norm		EN204/205 D4	EN204/205 D4